

**DECLARATION  
ENVIRONNEMENTALE et SANITAIRE  
CONFORME A LA NORME *NF P 01-010***

**Panneau MDF (Medium Density Fiber) Standard ou  
Panneau de fibres standard obtenues par voie sèche  
Pour utilisation en milieu humide  
épaisseurs 12, 18, 19, 20, 22, 25**

**Août 2009 – Version vérifiée suivant le programme AFNOR  
(N° d'enregistrement 05-016 : 2009)**



# PLAN

<b>INTRODUCTION</b> .....	4
<b>GUIDE DE LECTURE</b> .....	5
<b>AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE</b> .....	6
<b>1 Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3</b> .....	8
<b>1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF)</b> .....	8
<b>1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)</b> .....	8
<b>1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle</b> .....	8
<b>2 Données d'Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P 01-010 § 4.7.2</b> .....	9
<b>2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)</b> .....	9
2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.1).....	9
2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.2) .....	11
2.1.3 Consommation d'eau (prélèvements) (NF P 01-010 § 5.1.3).....	14
2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4).....	14
<b>2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)</b> .....	15
2.2.1 Emissions dans l'air (NF P 01-010 § 5.2.1) .....	15
2.2.2 Emissions dans l'eau (NF P 01-010 § 5.2.2).....	18
2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3) .....	20
<b>2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)</b> .....	21
2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3).....	21
2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3) .....	21
<b>3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 § 6</b>	23
<b>4 Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments selon NF P 01-010 § 7</b> .....	26
<b>4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)</b> .....	27
4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1).....	27
4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l'eau (NF P 01-010 § 7.2.2).....	28
<b>4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (NF P 01-010 § 7.3)</b> .....	28
4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.1).....	28

4.2.2	Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.2) .....	29
4.2.3	Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.3) .....	29
4.2.4	Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.4) .....	29
<b>5</b>	<b><i>Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d'écogestion du bâtiment, d'économie et de politique environnementale globale.....</i></b>	<b>30</b>
<b>5.1</b>	<b>Ecogestion du bâtiment .....</b>	<b>30</b>
5.1.1	Gestion de l'énergie.....	30
5.1.2	Gestion de l'eau .....	30
5.1.3	Entretien et maintenance .....	30
<b>5.2</b>	<b>Préoccupation économique .....</b>	<b>30</b>
<b>5.3</b>	<b>Politique environnementale globale .....</b>	<b>30</b>
5.3.1	Ressources naturelles.....	30
5.3.2	Emissions dans l'air et dans l'eau.....	31
5.3.3	Déchets .....	31
<b>6</b>	<b><i>Annexe : Caractérisation des données pour le calcul de l'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)....</i></b>	<b>32</b>
<b>6.1</b>	<b>Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie).....</b>	<b>32</b>
6.1.1	Étapes et flux inclus.....	32
6.1.2	Étapes et flux exclus .....	33
6.1.3	Règle de délimitation des frontières .....	33
<b>6.2</b>	<b>Sources de données .....</b>	<b>33</b>
6.2.1	Caractérisation des données principales .....	33
6.2.2	Données énergétiques .....	34
6.2.3	Données non-ICV .....	34
<b>6.3</b>	<b>Traçabilité.....</b>	<b>34</b>

## INTRODUCTION

*Cette déclaration a pour but de mettre à la disposition des acteurs du bâtiment les caractéristiques environnementales et sanitaires des panneaux de fibres MDF Standard (Medium Density Fiber), sous les épaisseurs de 12, 18, 19, 20, 22 et 25 mm. Pour simplifier la présentation, seul le panneau d'épaisseur 18 mm, pris comme exemple, est développé en détail.*

*Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale et sanitaire du panneau MDF standard est la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire élaborée par l'AIMCC (FDES version 2005).*

*Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010 et à la fourniture de commentaires et d'informations complémentaires utiles dans le respect de l'esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 4.2).*

*Un rapport d'accompagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous accord de confidentialité, à FCBA.*

### **Producteur des données (NF P 01-010 § 4).**

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de l'Union des Industries des Panneaux de Process (UIPP) selon la norme NF P 01-010 § 4.6.

### **Exploitation de la FDES**

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine : « titre complet, date d'édition, adresse de l'émetteur » qui pourra remettre un exemplaire authentique.

### **Contact**

Dominique COUTROT  
6 avenue de Saint Mandé 75012 PARIS  
Tel : 01 53 42 15 52  
E-mail : [panneaux@club-internet.fr](mailto:panneaux@club-internet.fr)

# GUIDE DE LECTURE

## Organisation du document

Cette FDES comprend deux parties :

- **L'affichage environnemental et sanitaire**

Cet affichage présente de manière synthétique les principales caractéristiques environnementales et sanitaires des panneaux MDF standard objets de la FDES.

- **La FDES proprement dite**

Elle fournit les justifications et les calculs des informations fournies dans l'affichage ainsi que des données complémentaires dont la lecture est recommandée

## Présentation des résultats chiffrés

Les chiffres inférieurs à 0,0001 (10<sup>-4</sup>) sont affichés en format scientifique.

Exemple de lecture : -4,2 E-06 = -4,2 X 10<sup>-6</sup> = -0,0000042

Toutes les valeurs des tableaux d'Inventaire de Cycle de Vie (ICV) ont été conservées par souci de transparence.

# AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE

SELON FDE&S CONFORME A NF P01-010

- **Caractérisation du produit**

- **Définition de l'unité fonctionnelle (UF)** : un (1) m<sup>2</sup> de panneau MDF Standard utilisé en milieu humide sous les épaisseurs de 12, 18, 19, 20, 22 et 25 mm, posé, destiné à une utilisation intérieure (autres que sol) non structurelle, pendant une annuité.

Sont inclus :

- Les emballages de distribution
- Un taux de chute lors de la mise en œuvre de : 8 %
- **Durée de vie typique (DVT) : 50 ans**
- **Caractéristiques techniques non contenues dans l'UF** : masse volumique du panneau : 710 kg/m<sup>3</sup>
- **Contenu** (selon position AIMCC n° 3-07) : Principaux constituants
  - Bois : 83 %
  - Humidité : 6 %
  - Colle : 11 %
  - Substances dangereuses (Dir. 67/548) classées T+, T, N, Xn : aucune

- **Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments**

Contribution du produit		Expression
A l'évaluation des risques sanitaires	Qualité sanitaire des espaces intérieurs	<i>Emission de COV durant la vie en œuvre</i> : quantité de 0,70 g de formaldéhyde par m <sup>2</sup> par an <i>Emission radioactive</i> : pas de mesure de la radioactivité naturelle <i>Emission de fibres et particules</i> : port d'un masque à poussière préconisé lors de la découpe du panneau ; pas de mesure d'émission de fibres durant la vie en œuvre <i>Microorganismes et moisissures</i> : pas de mesure réalisée ; classe d'emploi 2 selon la norme NF EN 335-3 Autres substances dangereuses : ne contient pas de produit de préservation
	Qualité sanitaire de l'eau	Sans objet
A la qualité de la vie	Confort hygrothermique	Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau ( $\mu$ ) du panneau MDF égal à sec à 20 et en humide à 12 selon la norme NF EN 12524 Coefficient de conductivité thermique $\lambda$ égal à 0,10 W/m.°K selon la norme NF EN 13986. Résistance thermique R du panneau en 18 mm égal à 0,18 m <sup>2</sup> .°K/W
	Confort acoustique	Coefficient d'absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 égal à 0,10 pour une plage de fréquence de 250 à 500 hertz Indice d'affaiblissement acoustique Rw pour le panneau MDF en 19 mm égal à 27 (-1 ; -2) dB
	Confort visuel	Sans objet
	Confort olfactif	Aucune mesure de l'intensité d'odeur

• Indicateurs environnementaux (cycle de vie total)

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour toute la DVT (50 ans)						
		12mm	18mm	19mm	20mm	22mm	25mm	
1	Consommation de ressources énergétiques							
	Energie primaire totale	281	425	446	469	516	586	MJ
	Energie renouvelable	169	254	267	281	309	351	MJ
	Energie non renouvelable	113	170	179	188	207	235	MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,033	0,050	0,053	0,055	0,061	0,069	kg éq. antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	29,0	43,7	45,9	48,3	53,2	60,4	litre
4	Déchets solides							
	Déchets valorisés (total)	1,3	2,0	2,1	2,2	2,4	2,8	kg
	Déchets éliminés :							
	Déchets dangereux	0,011	0,016	0,017	0,017	0,019	0,022	kg
	Déchets non dangereux	7,3	11,1	11,6	12,2	13,4	15,3	kg
Déchets inertes	0,10	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	kg	
Déchets radioactifs	6,9 E-04	0,0010	0,0011	0,0012	1,3 E-03	1,4 E-03	kg	
5	Changement climatique	-5,9	-9,0	-9,4	-9,9	-10,9	-12,4	kg éq. CO <sub>2</sub>
6	Acidification atmosphérique	0,026	0,039	0,041	0,043	0,047	0,053	kg éq. SO <sub>2</sub>
7	Pollution de l'air	696	1 050	1 102	1 160	1 276	1 450	m <sup>3</sup>
8	Pollution de l'eau	6,8	10,3	10,8	11,3	12,5	14,2	m <sup>3</sup>
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	1,6 E-10	2,4 E-10	2,6 E-10	2,7 E-10	3,0 E-10	3,4 E-10	kg CFC éq. R11
10	Formation d'ozone photochimique	0,018	0,027	0,028	0,030	0,033	0,037	kg éq. éthylène

Pour plus de renseignements

- Base INIES : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)
- Emetteur de la FDES: Union des Industries de Panneaux de Process (UIPP)

# 1 Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3

## 1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF)

Un (1) m<sup>2</sup> de panneau MDF Standard utilisé en milieu humide sous une épaisseur de 18 mm, posé, destiné à une utilisation intérieure (autres que sol) non structurelle, pendant une annuité.

## 1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)

Quantité de produit et éventuellement de produits complémentaires et d'emballage de distribution contenue dans l'UF sur la base d'une Durée de Vie Typique de 50 ans :

- Panneau MDF Standard en place : 0,256 kg (12,8 kg sur toute la DVT)
- Emballages de Distribution (nature et quantité en [g]) : carton, lien de cerclage et film plastique, feuillard métallique en quantité très faible, de l'ordre de 16 g pour l'ensemble des emballages sur toute la DVT
- Produits complémentaires pour la mise en œuvre : 36 g de pièces métalliques sur toute la DVT

### Justification de la DVT

La DVT a été déterminée par la fonction remplie par le produit et la durée de vie potentielle du produit. Ce type de panneau a été conçu pour durer potentiellement 50 ans. Le panneau MDF assure une fonction non structurelle en tant qu'agencement ou bien plafond. Un renouvellement ou transformation a été considéré sur la durée de vie du bâtiment (100 ans), la DVT de ces produits a donc été estimée à 50 ans.

## 1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle

**Bois :** à l'état de fibres, représentant 83 % en masse du panneau (bois anhydre) provenant de :

- bois issu d'exploitation forestière de forêt française (pin maritime, douglas, sapin épicéa, autres résineux, peuplier et autres feuillus)
- bois issu de matières premières secondaires (connexes bois de scierie).

**Colle :** Urée Formaldéhyde dopée mélamine, 11% en masse du panneau

**Humidité :** 6%

**Pose :** fixation mécanique, perte matière de 8% en masse due aux découpes

**Finition :** aucune

**Entretien :** aucun

**Durée de vie :** 50 ans

**Utilisation :** agencements

**Propriété thermique et phonique :** fournies au chapitre 4.2

**Propriétés mécaniques :** correspondantes à celles des panneaux utilisés en milieu humide de la norme EN 622-5

**Masse volumique du panneau :** 710 kg/m<sup>3</sup>

## 2 Données d'Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d'inventaire de cycle de vie qui sont présentées ci-après ont été calculées pour l'unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4.

### 2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)

#### 2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.1)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
<b>Consommation de ressources naturelles énergétiques</b>								
Bois	kg	0,000336	2,05 E-08	0	0	4,85 E-07	0,000337	0,0168
Charbon	kg	0,00450	3,57 E-06	0	0	7,75 E-05	0,00459	0,229
Lignite	kg	0,000154	1,86 E-07	0	0	2,02 E-06	0,000157	0,00783
Gaz naturel	kg	0,0364	8,94 E-05	0	0	5,63 E-05	0,0366	1,83
Pétrole	kg	0,00830	0,00383	0	0	0,000587	0,0127	0,636
Uranium (U)	kg	2,08 E-06	2,00 E-09	0	0	9,19 E-09	2,09 E-06	0,000104
<b>Indicateurs énergétiques</b>								
Energie Primaire Totale	MJ	8,68	0,167	-0,391	0	0,0343	8,49	425
Energie Renouvelable	MJ	5,40	6,40 E-05	-0,317	0	0,000401	5,08	254
Energie Non Renouvelable	MJ	3,28	0,167	-0,0740	0	0,0338	3,41	170
Energie procédé	MJ	3,85	0,168	0	0	0,0313	4,05	203
Energie matière	MJ	4,83	5,69 E-07	-0,391	0	0,00292	4,44	222
Electricité	kWh							

## Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles énergétiques et aux indicateurs énergétiques :

Les valeurs négatives de la phase de mise en œuvre s'expliquent par la modélisation de perte matière de panneau à cette étape (fabrication de 1,08 m<sup>3</sup> pour 1 m<sup>3</sup> mis en œuvre). Il y a donc une perte d'énergie matière du système, dont une partie est non renouvelable (énergie matière de la colle) et une partie renouvelable (énergie matière du bois).

### Consommation de ressources naturelles énergétiques :

La consommation de bois comptabilisée à ce niveau correspond uniquement à l'achat de bois utilisé comme combustible. Cette consommation est exprimée en kg de bois anhydre. Dans le cas présent, aucun bois n'a été acheté pour être brûlé.

### Indicateur énergie primaire totale :

L'indicateur énergie primaire totale est la somme de l'indicateur énergie renouvelable et de l'indicateur énergie non renouvelable. L'impact environnemental de telles sources d'énergie étant très différent, il est préférable d'analyser chacun des indicateurs séparément, leur somme ne correspondant pas à un indicateur pertinent.

### Indicateur énergie renouvelable :

La consommation d'énergie renouvelable s'élève à 254 MJ sur l'ensemble du cycle de vie, attribuable entièrement à la phase de production.

Cet indicateur se décompose en **73% d'énergie contenue dans le bois constituant le panneau**, 26 % d'énergie combustible issue de la valorisation énergétique des déchets bois en interne pour la production du panneau MDF et 1% d'énergies renouvelables autres telles que l'hydroélectricité.

La consommation d'énergie solaire par la photosynthèse lors de la croissance des arbres en forêt représente donc la quasi totalité de la consommation d'énergie renouvelable. Cette consommation d'énergie solaire est calculée en faisant l'hypothèse que le PCI du bois anhydre est de 18.4 MJ/kg et que 1 MJ contenu dans le bois provient d'une consommation de 1 MJ d'énergie solaire.

Il faut souligner que cette consommation d'énergie est spécifique aux matériaux d'origine végétale. Par nature elle est difficilement comparable aux autres types d'énergie (énergies non renouvelables comme énergies renouvelables du type hydraulique, photovoltaïque ou éolien). Cependant par convention les indicateurs « Energie renouvelable » et « Energie primaire totale » la comptabilisent à la même hauteur que les autres énergies.

En ce qui concerne les déchets et connexes bois générés au cours du cycle de vie et valorisés pour un autre produit que celui étudié comme matière ou énergie, c'est la méthode des stocks qui a été appliquée. Leur contenu énergétique n'est pas inclus dans cette énergie. Il a été alloué à 100% au système qui les valorise.

### Indicateur énergie non renouvelable :

Il est à noter que l'énergie non renouvelable utilisée pour la production du panneau MDF Standard (de la sylviculture à la porte d'usine) est entièrement allouée au panneau et non répartie sur les différents co-produits bois.

## 2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.2)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Antimoine (Sb)	kg	3,66 E-15	0	0	0	0	3,66 E-15	1,83 E-13
Argent (Ag)	kg	4,20 E-11	5,68 E-13	0	0	1,99 E-13	4,28 E-11	2,14 E-09
Argile	kg	0,000139	1,69 E-07	0	0	0,152	0,152	7,59
Arsenic (As)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bauxite (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	kg	3,33 E-06	1,12 E-07	0	0	3,86 E-08	3,48 E-06	0,000174
Bentonite	kg	1,77 E-06	1,11 E-08	0	0	8,49 E-06	1,03 E-05	0,000513
Bismuth (Bi)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bois : rondins	m <sup>3</sup>	0,000541	0	0	0	0	0,000541	0,0271
Bore (B)	kg	2,85 E-12	0	0	0	0	2,85 E-12	1,42 E-10
Cadmium (Cd)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Calcaire	kg	0,000269	1,05 E-06	0	0	3,22 E-05	0,000302	0,0151
Carbonate de Sodium (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	kg	0	0	0	0	0	0	0
Chlorure de Potassium (KCl)	kg	2,32 E-07	1,27 E-10	0	0	6,08 E-12	2,32 E-07	1,16 E-05
Chlorure de Sodium (NaCl)	kg	2,54 E-05	5,23 E-07	0	0	1,14 E-06	2,71 E-05	0,00135
Chrome (Cr)	kg	3,02 E-08	2,26 E-11	0	0	7,89 E-12	3,03 E-08	1,51 E-06
Cobalt (Co)	kg	8,62 E-13	0	0	0	0	8,62 E-13	4,31 E-11
Cuivre (Cu)	kg	1,39 E-06	1,15 E-10	0	0	4,02 E-11	1,39 E-06	6,97 E-05
Dolomie	kg	1,61 E-07	3,27 E-15	0	0	1,57 E-16	1,61 E-07	8,04 E-06
Étain (Sn)	kg	4,31 E-09	0	0	0	0	4,31 E-09	2,15 E-07
Feldspath	kg	4,89 E-13	0	0	0	0	4,89 E-13	2,44 E-11
Fer (Fe)	kg	0,000121	3,75 E-07	0	0	1,39 E-05	0,000135	0,00677
Fluorite (CaF <sub>2</sub> )	kg	3,05 E-06	0	0	0	0	3,05 E-06	0,000153
Gravier	kg	0,000290	2,79 E-06	0	0	5,59 E-07	0,000294	0,0147
Lithium (Li)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Kaolin (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 2SiO <sub>2</sub> , 2H <sub>2</sub> O)	kg	4,56 E-09	0	0	0	0	4,56 E-09	2,28 E-07
Magnésium (Mg)	kg	2,71 E-07	0	0	0	0	2,71 E-07	1,36 E-05
Manganèse (Mn)	kg	3,07 E-07	1,31 E-11	0	0	4,60 E-12	3,07 E-07	1,53 E-05
Mercure (Hg)	kg	1,99 E-12	0	0	0	0	1,99 E-12	9,94 E-11
Molybdène (Mo)	kg	3,39 E-07	0	0	0	0	3,39 E-07	1,69 E-05
Nickel (Ni)	kg	3,77 E-06	7,64 E-12	0	0	2,68 E-12	3,77 E-06	0,000189
Or (Au)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Palladium (Pd)	kg	4,56 E-12	0	0	0	0	4,56 E-12	2,28 E-10
Platine (Pt)	kg	5,36 E-14	0	0	0	0	5,36 E-14	2,68 E-12
Plomb (Pb)	kg	2,90 E-09	3,58 E-11	0	0	1,25 E-11	2,95 E-09	1,48 E-07

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Rhodium (Rh)	kg	2,55 E-14	0	0	0	0	2,55 E-14	1,28 E-12
Rutile (TiO <sub>2</sub> )	kg	5,90 E-09	0	0	0	0	5,90 E-09	2,95 E-07
Sable	kg	3,69 E-05	8,48 E-08	0	0	0,0225	0,0225	1,13
Silice (SiO <sub>2</sub> )	kg	0	0	0	0	0	0	0
Soufre (S)	kg	2,57 E-06	5,61 E-12	0	0	1,91 E-11	2,57 E-06	0,000129
Sulfate de Baryum (Ba SO <sub>4</sub> )	kg	1,08 E-05	1,17 E-07	0	0	1,93 E-07	1,11 E-05	0,000554
Titane (Ti)	kg	1,70 E-09	0	0	0	0	1,70 E-09	8,49 E-08
Tungstène (W)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Vanadium (V)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Zinc (Zn)	kg	6,12 E-11	8,33 E-13	0	0	2,92 E-13	6,23 E-11	3,12 E-09
Zirconium (Zr)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières végétales non spécifiées avant	m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières animales non spécifiées avant	kg	0	0	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires non remontés (total)	kg	0,000889	2,89 E-06	0,000732	0	2,17 E-06	0,00163	0,0813

### **Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles non énergétiques :**

Le panneau est fabriqué à partir de matière première bois prélevée dans la forêt (rondins) et à partir de matière première secondaire bois correspondant à des connexes bois de scierie.

La consommation de matière première bois est comptabilisée sous la rubrique « Bois : rondins ». Cette consommation inclut l'ensemble du bois (rondins) prélevé dans la forêt pour la fabrication du panneau dont une majorité sera contenu dans le panneau et une minorité terminera en déchets bois de transformation des rondins. Les déchets bois sont soit valorisés en interne de façon énergétique (environ 26% des appros bois en masse anhydre) ou recycler dans le process, ou soit valorisés à l'extérieur du cycle de vie du panneau (quantité très faible renseignée au niveau du tableau 2.1.4 ligne « Matière récupérée : bois » en phase de production). La valeur de 0,0271 m<sup>3</sup> pour toute la DVT correspond à une consommation de 14,5 kg de bois anhydre.

Il faut noter que le recyclage matière dans le procédé de fabrication des panneaux n'est ici pas quantifié car il s'agit d'un flux en boucle fermée. La boucle fermée signifie que le flux de sortie est utilisé à l'intérieur du même système en tant qu'entrée. Ainsi, ce flux n'apparaît pas dans les inventaires de l'ACV dont l'objectif est de comptabiliser les entrées et les sorties aux frontières du système étudié.

En ce qui concerne la consommation de matière première secondaire, elle est comptabilisée au niveau de le chapitre 2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées dans la rubrique « Matière récupérée : bois ».

Les fortes consommations d'argile et de sable sont dues à la mise en décharge du produit en fin de vie. En effet, l'argile est utilisée lors de la construction et de la couverture de la décharge (à hauteur de 0.58 kg/kg de déchets) et le sable est utilisé pour le drainage. (Données provenant de l'outil de modélisation WIZARD développé par Ecobilan en collaboration avec l'ADEME et Eco emballages).

Aucune substance classée au sens des directives 67-548/CEE et 92-32/CEE comme très toxiques, toxiques, nocives, ou dangereuses pour l'environnement n'a été introduites au niveau de l'étape de fabrication des panneaux.

### 2.1.3 Consommation d'eau (prélèvements) (NF P 01-010 § 5.1.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Eau : Lac	litre	1,69 E-05	0	0	0	0	1,69 E-05	0,000843
Eau : Mer	litre	0,00103	3,47 E-11	0	0	1,67 E-12	0,00103	0,0517
Eau : Nappe Phréatique	litre	0,124	1,72 E-13	0	0	8,22 E-15	0,124	6,20
Eau : Origine non Spécifiée	litre	0,519	0,0160	0	0	0,0110	0,546	27,3
Eau: Rivière	litre	0,00295	3,23 E-13	0	0	1,55 E-14	0,00295	0,147
Eau Potable (réseau)	litre	0,201	7,49 E-09	0	0	5,00 E-07	0,201	10,1
Eau d'origine industrielle	litre	0	0	0	0	0	0	0
Eau Consommée (total)	litre	0,848	0,0160	0	0	0,0110	0,875	43,7

#### Commentaires relatifs à la consommation d'eau (prélèvements) :

La consommation d'eau est imputable pour 97% à la phase de production des panneaux.

### 2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Total	kg	0,128	3,18 E-06	0	0	2,14 E-06	0,128	6,42
Matière Récupérée : Acier	kg	1,15 E-05	3,18 E-06	0	0	2,14 E-06	1,68 E-05	0,000841
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Plastique	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Bois	kg	0,128	0	0	0	0	0,128	6,42
Matière Récupérée : Biomasse autre	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	0	0	0	0	0	0	0

### Commentaires relatifs à la consommation d'énergie et de matière récupérées :

La rubrique « Matière Récupérée : Bois » correspond à la consommation de matière première secondaire bois qui est utilisée pour la fabrication du panneau, à savoir : les connexes bois de scierie. La valeur de 6,42 kg pour toute la DVT correspond à une consommation de 3,4 kg de bois anhydre.

Cette consommation correspond à celle entrant dans l'usine, dont une majorité sera contenu dans le panneau et une minorité terminera en déchets bois de production. Les déchets bois sont soit valorisés en interne de façon énergétique (environ 26% des approvisionnements bois en masse anhydre) ou recycler dans le process, ou soit valorisés à l'extérieur du cycle de vie du panneau (quantité très faible renseignée au niveau de la ligne « Matière récupérée : bois » en phase de production).

Il faut noter que le recyclage matière dans le procédé de fabrication des panneaux n'est ici pas quantifié car il s'agit d'un flux en boucle fermée. La boucle fermée signifie que le flux de sortie est utilisé à l'intérieur du même système en tant qu'entrée. Ainsi, ce flux n'apparaît pas dans les inventaires de l'ACV dont l'objectif est de comptabiliser les entrées et les sorties aux frontières du système étudié.

## **2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)**

### **2.2.1 Emissions dans l'air (NF P 01-010 § 5.2.1)**

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0,0639	2,51 E-06	0	0	0,000722	0,0646	3,23
Hydrocarbures (non spécifiés, excepté méthane)	g	0,0570	0,0435	0	0	0,0274	0,128	6,39
HAP <sup>a</sup> (non spécifiés)	g	1,58 E-05	4,75 E-08	0	0	1,27 E-08	1,58 E-05	0,000791
Méthane (CH <sub>4</sub> )	g	0,405	0,0170	0	0	2,89	3,32	166
Composés organiques volatils (par exemple, acétone, acétate, etc.) formaldéhyde	g	0,447	7,90 E-07	0	0,703	0,00828	1,16	57,9
Dioxyde de Carbone (CO <sub>2</sub> biomasse)	g	- 411	0	30,8	0	43,4	- 337	-16 841
Dioxyde de Carbone (CO <sub>2</sub> fossile)	g	72,2	12,5	0	0	1,95	86,6	4 332
Dioxyde de Carbone (CO <sub>2</sub> total)	g	- 339	12,5	30,8	0	45,3	- 250	-12 509
Monoxyde de Carbone (CO)	g	0,198	0,0323	0	0	0,0172	0,247	12,4
Oxydes d'Azote (NO <sub>x</sub> en NO <sub>2</sub> )	g	0,530	0,148	0	0	0,0240	0,702	35,1
Protoxyde d'Azote (N <sub>2</sub> O)	g	0,00167	0,00161	0	0	0,000379	0,00366	0,183

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Ammoniacque (NH <sub>3</sub> )	g	0,0438	8,78 E-08	0	0	2,87 E-06	0,0438	2,19
Poussières (non spécifiées)	g	0,0709	0,00855	0	0	0,00340	0,0829	4,14
Oxydes de Soufre (SOx en SO <sub>2</sub> )	g	0,178	0,00543	0	0	0,00958	0,193	9,67
Hydrogène Sulfureux (H <sub>2</sub> S)	g	0,000176	1,18 E-06	0	0	8,37 E-06	0,000185	0,00926
Acide Cyanhydrique (HCN)	g	2,78 E-07	2,43 E-10	0	0	2,58 E-09	2,81 E-07	1,41 E-05
Acide phosphorique (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	1,78 E-07	2,52 E-14	0	0	0,000209	0,000209	0,0105
Acide Chlorhydrique (HCl)	g	0,00310	9,08 E-06	0	0	0,00188	0,00499	0,249
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	4,66 E-06	8,60 E-12	0	0	5,24 E-11	4,66 E-06	0,000233
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	6,46 E-07	3,17 E-12	0	0	2,28 E-11	6,46 E-07	3,23 E-05
Composés fluorés organiques (en F)	g	4,51 E-07	2,99 E-07	0	0	3,75 E-08	7,87 E-07	3,94 E-05
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0,000115	7,08 E-07	0	0	0,000355	0,000470	0,0235
Composés halogénés (non spécifiés)	g	1,38 E-05	1,33 E-08	0	0	0,00185	0,00187	0,0934
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Métaux (non spécifiés)	g	0,00175	5,14 E-06	0	0	1,99 E-05	0,00178	0,0889
Antimoine et ses composés (en Sb)	g	1,60 E-07	1,04 E-10	0	0	2,11 E-09	1,62 E-07	8,10 E-06
Arsenic et ses composés (en As)	g	1,79 E-06	5,77 E-08	0	0	2,69 E-08	1,88 E-06	9,38 E-05
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	1,17 E-06	3,19 E-07	0	0	3,25 E-08	1,52 E-06	7,60 E-05
Chrome et ses composés (en Cr)	g	5,63 E-06	7,25 E-08	0	0	3,68 E-08	5,74 E-06	0,000287
Cobalt et ses composés (en Co)	g	1,40 E-06	1,42 E-07	0	0	2,42 E-08	1,56 E-06	7,82 E-05
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	5,14 E-06	2,14 E-07	0	0	4,94 E-08	5,41 E-06	0,000270
Étain et ses composés (en Sn)	g	1,19 E-07	3,40 E-11	0	0	6,01 E-10	1,20 E-07	6,00 E-06
Manganèse et ses composés (en Mn)	g	2,63 E-06	1,73 E-08	0	0	4,98 E-08	2,70 E-06	0,000135
Mercure et ses composés (en Hg)	g	3,61 E-07	7,28 E-09	0	0	4,63 E-09	3,73 E-07	1,86 E-05
Nickel et ses composés (en Ni)	g	1,92 E-05	2,83 E-06	0	0	4,68 E-07	2,25 E-05	0,00113

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Plomb et ses composés (en Pb)	g	1,21 E-05	1,04 E-06	0	0	2,24 E-07	1,34 E-05	0,000670
Sélénium et ses composés (en Se)	g	1,50 E-06	5,86 E-08	0	0	2,65 E-08	1,58 E-06	7,91 E-05
Tellure et ses composés (en Te)	g	0	0	0	0	0	0	0
Zinc et ses composés (en Zn)	g	0,000322	0,000482	0	0	2,32 E-05	0,000827	0,0414
Vanadium et ses composés (en V)	g	6,94 E-05	1,13 E-05	0	0	1,72 E-06	8,25 E-05	0,00412
Silicium et ses composés (en Si)	g	0,000814	8,29 E-07	0	0	1,45 E-05	0,000830	0,0415

<sup>a</sup> HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

NOTE : Concernant les émissions radioactives, ce tableau devra être complété dès que la transposition de la directive européenne Euratom sur les émissions radioactives sera publiée.

#### **Commentaires relatifs aux émissions dans l'air :**

Dans le cadre de cette étude, il est à noter qu'un bilan carbone lié à la matière végétale bois, constitutif du panneau, a été réalisé. Ce bilan carbone tient compte à la fois des prélèvements de CO<sub>2</sub> par la photosynthèse lors de la croissance de l'arbre pour la production du bois contenu dans le panneau et des émissions de CO, CO<sub>2</sub> et CH<sub>4</sub> lors de la combustion du bois et de la dégradation anaérobie ou aérobie du bois en Centre d'enfouissement technique.

Les résultats montrent que la balance entre les prélèvements de carbone et les émissions de carbone liés à la matière bois est négative ; c'est à dire que les prélèvements sont plus importants que les émissions. En effet du carbone contenu dans le bois est stocké au niveau de la mise en décharge étant donné que la dégradation du bois n'affecte que 15% du bois contenu dans le panneau.

#### **Emissions de CO<sub>2</sub>**

Dans cet inventaire, ont été distinguées les émissions de CO<sub>2</sub> d'origine fossile des prélèvements et émissions de CO<sub>2</sub> biomasse liés à la production et dégradation de matières d'origine végétale (le bois). Ces deux flux ont par ailleurs été pris en compte dans le calcul des indicateurs.

Rq : Les émissions de CO<sub>2</sub> biomasse ayant lieu au niveau de la phase de mise en œuvre rendent compte des pertes matières de panneaux modélisées à cette étape. Il ne s'agit pas de réelles émissions dans l'atmosphère mais de pertes de prélèvement correspondant à la matière bois sortant du système étudié.

## 2.2.2 Emissions dans l'eau (NF P 01-010 § 5.2.2)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
DCO (Demande Chimique en Oxygène)	g	0,0715	0,000567	0	0	0,00769	0,0797	3,99
DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours)	g	0,0145	1,71 E-05	0	0	0,00140	0,0159	0,797
Matière en Suspension (MES)	g	0,0622	9,50 E-05	0	0	0,000655	0,0630	3,15
Cyanure (CN-)	g	6,94 E-06	8,08 E-07	0	0	1,72 E-07	7,92 E-06	0,000396
AOX (Halogènes des composés organiques adsorbables)	g	2,60 E-05	8,01 E-07	0	0	1,07 E-07	2,69 E-05	0,00135
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0,00899	0,00304	0	0	0,000530	0,0126	0,628
Composés azotés (en N)	g	0,0183	0,000530	0	0	0,00323	0,0220	1,10
Composés phosphorés (en P)	g	0,000658	1,58 E-06	0	0	3,91 E-05	0,000698	0,0349
Composés fluorés organiques (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0,000323	3,98 E-06	0	0	6,94 E-07	0,000328	0,0164
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	1,64 E-06	8,70 E-09	0	0	6,05 E-07	2,25 E-06	0,000112
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	0,280	0,195	0	0	0,0527	0,527	26,3
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	0,000254	3,37 E-06	0	0	1,18 E-06	0,000258	0,0129
HAP (non spécifiés)	g	4,30 E-06	4,90 E-06	0	0	6,15 E-07	9,82 E-06	0,000491
Métaux (non spécifiés)	g	0,00554	0,00326	0	0	0,000440	0,00924	0,462
Aluminium et ses composés (en Al)	g	0,00130	2,18 E-06	0	0	3,00 E-05	0,00133	0,0667
Arsenic et ses composés (en As)	g	1,94 E-06	1,59 E-07	0	0	2,73 E-07	2,37 E-06	0,000118
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	5,77 E-07	2,64 E-07	0	0	1,13 E-07	9,55 E-07	4,78 E-05
Chrome et ses composés (en Cr)	g	1,67 E-05	9,28 E-07	0	0	1,71 E-06	1,94 E-05	0,000968
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	5,41 E-06	5,38 E-07	0	0	2,04 E-07	6,15 E-06	0,000307
Étain et ses composés (en Sn)	g	2,19 E-07	1,40 E-11	0	0	6,08 E-11	2,19 E-07	1,09 E-05
Fer et ses composés (en Fe)	g	0,00145	4,72 E-05	0	0	0,000109	0,00160	0,0801

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1,24 E-07	1,57 E-09	0	0	7,10 E-09	1,33 E-07	6,63 E-06
Nickel et ses composés (en Ni)	g	2,88 E-05	9,16 E-07	0	0	2,58 E-07	3,00 E-05	0,00150
Plomb et ses composés (en Pb)	g	4,13 E-05	2,04 E-07	0	0	9,82 E-07	4,25 E-05	0,00212
Zinc et ses composés (en Zn)	g	2,47 E-05	1,60 E-06	0	0	6,02 E-06	3,23 E-05	0,00161
Eau rejetée	Litre	0,0190	0,000650	0	0	0,0223	0,0420	2,10

**Commentaires sur les émissions dans l'eau :**

### 2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Arsenic et ses composés (en As)	g	4,88 E-08	5,97 E-10	0	0	2,10 E-10	4,97 E-08	2,48 E-06
Biocides <sup>a</sup>	g	1,14 E-05	0	0	0	0	1,14 E-05	0,000572
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	9,67 E-10	2,71 E-13	0	0	9,48 E-14	9,67 E-10	4,83 E-08
Chrome et ses composés (en Cr)	g	7,73 E-07	7,49 E-09	0	0	2,62 E-09	7,83 E-07	3,91 E-05
Cuivre et ses composés(en Cu)	g	1,21 E-07	1,38 E-12	0	0	4,81 E-13	1,21 E-07	6,06 E-06
Étain et ses composés (en Sn)	g	2,22 E-11	0	0	0	0	2,22 E-11	1,11 E-09
Fer et ses composés (en Fe)	g	0,000352	2,99 E-06	0	0	1,05 E-06	0,000356	0,0178
Plomb et ses composés (en Pb)	g	6,44 E-09	6,30 E-12	0	0	2,20 E-12	6,45 E-09	3,23 E-07
Mercure et ses composés (en Hg)	g	7,31 E-12	5,00 E-14	0	0	1,74 E-14	7,38 E-12	3,69 E-10
Nickel et ses composés (en Ni)	g	8,36 E-09	2,06 E-12	0	0	7,24 E-13	8,36 E-09	4,18 E-07
Zinc et ses composés (en Zn)	g	2,13 E-06	2,25 E-08	0	0	7,86 E-09	2,16 E-06	0,000108
Métaux lourds (non spécifiés)	g	1,09 E-05	5,98 E-08	0	0	0,0933	0,0933	4,67

<sup>a</sup> Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc.

#### Commentaires sur les émissions dans le sol :

## 2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)

### 2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Total	kg	0,0187	6,66 E-08	0,0213	0	8,31 E-06	0,0400	2,00
Matière Récupérée : Acier	kg	9,15 E-05	1,51 E-09	0,000173	0	4,66 E-07	0,000265	0,0133
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	1,30 E-06	0	0,000300	0	0	0,000301	0,0151
Matière Récupérée : Plastique	kg	0	0	0,000267	0	0	0,000267	0,0133
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Déchets bois	kg	0,0155	0	0,0206	0	0	0,0361	1,81
Matière Récupérée : Biomasse autre	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	0,00303	6,51 E-08	0	0	7,84 E-06	0,00304	0,152

### 2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Déchets dangereux	kg	0,000312	3,76 E-06	0	0	4,83 E-07	0,000317	0,0158
Déchets non dangereux	kg	0,00258	3,77 E-06	0	0	0,219	0,221	11,1
Déchets inertes	kg	0,00271	7,98 E-06	0	0	0,000357	0,00308	0,154
Déchets radioactifs	kg	0,00002	0,000003	0	0	3,92 E-07	0,00002	0,0010

### **Commentaires relatifs à la production et aux modalités de gestion des déchets :**

Les déchets valorisés durant la phase de mise en œuvre sont dus aux pertes matières de panneaux et aux emballages retirés.

Les déchets d'emballage générés au niveau de la mise en œuvre sont triés et valorisés énergétiquement ou comme matière première secondaire.

Les chutes de panneaux sont également valorisées de façons énergétiques ou recyclés comme matière première secondaires.

Conformément à l'exigence de la norme (NF P 01-010), les potentialités de valorisation futures des panneaux ne sont pas prises en compte dans l'inventaire. Donc les panneaux MDF en fin de vie sont supposés mis en centre de stockage pour déchets non dangereux.

### 3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 § 6

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme NF P01-010, à partir des données du § 2 et pour l'unité fonctionnelle de référence par annuité définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaration, ainsi que pour l'unité fonctionnelle rapportée à toute la DVT (Durée de Vie Typique).

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour l'unité fonctionnelle		Valeur de l'indicateur pour toute la DVT	
1	Consommation de ressources énergétiques				
	Energie primaire totale*	8,49	MJ/UF	425	MJ
	Energie renouvelable**	5,08	MJ/UF	254	MJ
	Energie non renouvelable	3,41	MJ/UF	170	MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,00100	kg éq. antimoine (Sb)/UF	0,0501	kg éq. antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	0,875	litre/UF	43,7	litre
4	Déchets solides				
	Déchets valorisés (total)	0,0400	kg/UF	2,00	kg
	Déchets éliminés				
	Déchets dangereux	0,000317	kg/UF	0,0158	kg
	Déchets non dangereux	0,221	kg/UF	11,1	kg
	Déchets inertes	0,00308	kg/UF	0,154	kg
	Déchets radioactifs	2,09 E-05	kg/UF	0,00104	kg
5	Changement climatique	-0,179	kg éq. CO <sub>2</sub> /UF	-8,97	kg éq. CO <sub>2</sub>
6	Acidification atmosphérique	0,000772	kg éq. SO <sub>2</sub> /UF	0,0386	kg éq. SO <sub>2</sub>
7	Pollution de l'air	21,0	m <sup>3</sup> /UF	1 050	m <sup>3</sup>
8	Pollution de l'eau	0,205	m <sup>3</sup> /UF	10,3	m <sup>3</sup>
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	4,87 E-12	kg CFC éq. R11/UF	2,43 E-10	kg CFC éq. R11
10	Formation d'ozone photochimique	0,000540	kg éq. éthylène/UF	0,0270	kg éq. éthylène

\*Cet indicateur est à utiliser avec précaution car il additionne des énergies d'origine très différentes qui n'ont pas les mêmes impacts environnementaux (voir commentaire du chapitre 2.1.1).

\*\* dont 73% correspondent à l'énergie solaire consommée par la croissance de l'arbre (photosynthèse) pour le bois contenu dans le produit et 26% pour le bois contenu dans les déchets de bois valorisés en interne comme combustible pour la fabrication du panneau.

A titre d'informations, valeurs des indicateurs ramenées au m<sup>2</sup> de panneau suivant différentes épaisseurs :

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour toute la DVT					
		12mm	19mm	20mm	22mm	25mm	
	<b>Epaisseur du panneau</b>						
1	Consommation de ressources énergétiques						
	Energie primaire totale	281	446	469	516	586	MJ
	Energie renouvelable	169	267	281	309	351	MJ
	Energie non renouvelable	113	179	188	207	235	MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,033	0,053	0,055	0,061	0,069	kg éq. antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	29,0	45,9	48,3	53,2	60,4	litre
4	Déchets solides						
	Déchets valorisés (total)	1,3	2,1	2,2	2,4	2,8	kg
	Déchets éliminés :						
	Déchets dangereux	0,0105	0,017	0,017	0,0192	0,0219	kg
	Déchets non dangereux	7,3	11,6	12,2	13,4	15,3	kg
	Déchets inertes	0,10	0,16	0,17	0,19	0,21	kg
	Déchets radioactifs	6,9 E-04	0,0011	0,0012	1,3 E-03	1,4 E-03	kg
5	Changement climatique	-5,9	-9,4	-9,9	-10,9	-12,4	kg éq. CO <sub>2</sub>
6	Acidification atmosphérique	0,026	0,041	0,043	0,047	0,053	kg éq. SO <sub>2</sub>
7	Pollution de l'air	696	1 102	1 160	1 276	1 450	m <sup>3</sup>
8	Pollution de l'eau	6,8	10,8	11,3	12,5	14,2	m <sup>3</sup>
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	1,6 E-10	2,6 E-10	2,7 E-10	3,0 E-10	3,4 E-10	kg CFC éq. R11
10	Formation d'ozone photochimique	0,018	0,028	0,030	0,033	0,037	kg éq. éthylène

### Épuisement des ressources :

Il faut noter que cet indicateur concerne uniquement les ressources abiotiques et donc n'évalue pas l'épuisement des ressources biotiques comme le bois.

En ce qui concerne cette ressource bois, les différentes essences utilisées ici proviennent de massifs forestiers français en croissance, dont les prélèvements sont inférieurs au renouvellement annuel. La ressource bois peut être donc considérée comme renouvelable. Son utilisation permet de faire des économies de ressources non renouvelables telles que les ressources pétrolières ou minérales.

### Changement climatique :

Le calcul de l'indicateur changement climatique a été réalisé en tenant compte des gaz à effet de serre d'origine fossile comme biomasse.

Il a été réalisé dans le cadre de cette étude un bilan carbone lié à la matière végétale bois, constitutif du panneau. Ce bilan carbone tient compte à la fois des prélèvements de CO<sub>2</sub> par la photosynthèse lors de la croissance de l'arbre pour la production du bois contenu dans le panneau et des émissions de CO<sub>2</sub> et CH<sub>4</sub> lors de la combustion du bois et de la dégradation anaérobie ou aérobie du bois en Centre d'enfouissement technique.

Les résultats montrent que la balance entre les prélèvements de carbone et les émissions de carbone liés à la matière bois est négative ; c'est à dire que les prélèvements sont plus importants que les émissions. En effet du carbone contenu dans le bois est stocké au niveau de la mise en décharge étant donné que la dégradation du bois n'affecte que 15% du bois contenu dans le panneau.

Par ailleurs les résultats montrent que sur l'ensemble du cycle de vie et sur l'ensemble des émissions de CO<sub>2</sub> (d'origine fossile et d'origine biomasse) la balance pour le CO<sub>2</sub> est négative, phénomène qui se traduit également au niveau de l'indice « changement climatique » qui est négative et qui exprime donc un effet bénéfique du panneau par rapport à la lutte contre le changement climatique.

## **4 Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments selon NF P 01-010 § 7**

<b>Contribution du produit</b>		<b>Expression</b>
A l'évaluation des risques sanitaires	Qualité sanitaire des espaces intérieurs Voir § 4.1.1	<p><i>Emission de COV durant la vie en œuvre</i> : quantité de 0,70 g de formaldéhyde par m<sup>2</sup> par an</p> <p><i>Emission radioactive</i> : pas de mesure de la radioactivité naturelle</p> <p><i>Emission de fibres et particules</i> : port d'un masque à poussière préconisé lors de la découpe du panneau ; pas de mesure d'émission de fibres durant la vie en œuvre</p> <p><i>Microorganismes et moisissures</i> : pas de mesure réalisée ; classe d'emploi 2 selon la norme NF EN 335-3</p> <p>Autres substances dangereuses : ne contient pas de produit de préservation</p>
	Qualité sanitaire de l'eau Voir § 4.1.2	Sans objet
A la qualité de la vie	Confort hygrothermique Voir § 4.2.1	<p>Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (<math>\mu</math>) du panneau MDF égal à sec à 20 et en humide à 12 selon la norme NF EN 12524</p> <p>Coefficient de conductivité thermique <math>\lambda</math> égal à 0,10 W/m.°K selon la norme NF EN 13986. Résistance thermique R du panneau en 18 mm égal à 0,18 m<sup>2</sup>.°K/W</p>
	Confort acoustique Voir § 4.2.2	<p>Coefficient d'absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 égal à 0,10 pour une plage de fréquence de 250 à 500 hertz</p> <p>Indice d'affaiblissement acoustique <math>R_w</math> pour le panneau MDF en 19 mm égal à 27 (-1 ; -2) dB</p>
	Confort visuel Voir § 4.2.3	Sans objet
	Confort olfactif Voir § 4.2.4	Aucune mesure de l'intensité d'odeur

## **4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)**

### **4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1)**

#### **Emissions de COV durant la vie en œuvre :**

Des essais d'émission de formaldéhyde ont été réalisés suivant la norme NF EN 717-1 de mars 2005 sur un panneau MDF Standard pour utilisation en milieu humide dans le cadre de cette étude au laboratoire de chimie ecotoxicologie de FCBA en 2007.

A partir de la concentration stationnaire d'émission obtenue par ces essais, les émissions de formaldéhyde durant la vie en œuvre ont été estimées. La concentration stationnaire d'émission correspond à la valeur émise par 1 m<sup>2</sup> dans 1 m<sup>3</sup> d'air renouvelé toutes les heures à 23°C et 45% d'humidité relative. L'estimation de la valeur émise au cours d'une année a donc été la suivante : concentration stationnaire x 24h x 365,25j. La concentration stationnaire du panneau étudié a été mesurée à 0,08 mg par m<sup>2</sup>. La quantité de formaldéhyde émise pour ce panneau a donc été estimée 0,70 g par m<sup>2</sup> par an.

Par ailleurs, cette valeur est inférieure à celle correspondant à la classe de dégagement de formaldéhyde E1 selon l'annexe B de la norme EN 13986.

Enfin sur la base des résultats d'essais aucune évaluation selon un protocole d'exposition n'a été réalisée.

#### **Comportement face à la croissance fongique et bactérienne :**

Dans le cadre de l'étude, le panneau n'a pas subi d'essais de caractérisation de son comportement à une croissance fongique.

Selon la norme NF EN 335-3, le panneau est utilisable en classe d'emploi 2 :

- Situations auxquelles peut être exposé le bois
  - Toujours à l'abri des intempéries,
  - Humidité du bois inférieure à 18 %,
  - Humidifications possibles par condensations occasionnelles,
- Agents d'altération
  - Insectes à larve,
  - Termites,
  - Pourritures superficielles et occasionnelles à virulence faible.

#### **Emissions radioactives naturelles des produits de construction :**

Aucune mesure de la radioactivité naturelle du panneau n'a été réalisée.

#### **Emissions de fibres et de particules :**

Le produit est accompagné lors de sa commercialisation de préconisation en matière de protection des travailleurs : le port d'un masque à poussière est recommandé pour sa mise en œuvre qui peut nécessiter des découpes à l'aide d'une scie, générant des émissions de fibres et particules de bois.

Durant sa vie en œuvre, aucune mesure d'émission de fibres ou de particules n'a été réalisée.

#### **Substances dangereuses :**

Le produit ne contient pas de produit de préservation.

#### **4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l'eau (NF P 01-010 § 7.2.2)**

Le panneau n'est pas en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine ou avec de l'eau de ruissellement. Cette rubrique est donc sans objet.

### **4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (NF P 01-010 § 7.3)**

#### **4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.1)**

Le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau ( $\mu$ ) du panneau MDF est égal à sec à 20 et en humide à 12 selon la norme NF EN 12524.

Le coefficient de conductivité thermique  $\lambda$  est égal à 0,10 W/m.°K selon la norme NF EN 13986. La résistance thermique R du panneau en 18 mm (épaisseur moyenne) est égal à 0,18 m<sup>2</sup>.°K/W.

#### **4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.2)**

Le coefficient d'absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 lorsque le panneau est destiné à être utilisé en absorbant acoustique est égal à 0,10 pour une plage de fréquence de 250 à 500 hertz.

L'indice d'affaiblissement acoustique  $R_w$  pour le panneau MDF en 19 mm est égal à 27 (-1 ; -2) dB selon l'étude « Prise en compte de la variabilité des matériaux et des aléas constructifs dans la prévision des performances acoustiques des systèmes constructifs en bois » ; Jean-Luc Kouyoumji (1), Patrick Castéra (2), Lionel Vernois (2) ; Janvier 2003.

(1) Coordinateur, FCBA, Allée de Boutaut BP 227 33 028 Bordeaux Cedex,

(2) Auteurs N°1&2, LRBB, Domaine de l'Hermitage, BP 10, 33 610 Cestas Gazinet,

#### **4.2.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.3)**

Sans objet, en effet les panneaux bruts ne sont pas visibles de l'intérieur de la pièce.

#### **4.2.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.4)**

Aucune mesure de l'intensité d'odeur émise n'a été effectuée.

## ***5 Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d'écogestion du bâtiment, d'économie et de politique environnementale globale***

### **5.1 Ecogestion du bâtiment**

#### **5.1.1 Gestion de l'énergie**

La performance thermique du panneau MDF Standard contribue à la réduction des consommations d'énergie du bâtiment.

#### **5.1.2 Gestion de l'eau**

Sans objet

#### **5.1.3 Entretien et maintenance**

Pas d'entretien pendant la vie en oeuvre

### **5.2 Préoccupation économique**

Sans objet.

### **5.3 Politique environnementale globale**

#### **5.3.1 Ressources naturelles**

Le panneau MDF est constitué à 84 % en masse par du bois qui est une ressource renouvelable. L'utilisation de cette ressource renouvelable permet de réduire l'impact sur l'épuisement des ressources.

Par ailleurs, une partie des déchets bois sont valorisés en énergie servant à la fabrication du panneau, permettant ainsi des économies d'énergie et donc de ressources.

### **5.3.2 Emissions dans l'air et dans l'eau**

L'utilisation du bois comme matériau contribue à lutter contre le changement climatique, en permettant le stockage de CO<sub>2</sub>, soit 16,3 kg d'équivalent CO<sub>2</sub> par unité fonctionnelle pour toute la DVT, ainsi qu'en évitant l'utilisation de ressources fossiles qui lors de leur fin de vie sont sources d'émissions de CO<sub>2</sub>.

Par ailleurs, l'utilisation du bois énergie durant les différentes étapes de transformation du bois permet des économies de CO<sub>2</sub> fossiles et, ainsi, de réduire l'impact sur le changement climatique du panneau.

Enfin, la fabrication du panneau ne génère que de faibles émissions dans l'eau. La majorité des émissions dans l'eau proviennent de la production d'énergie.

### **5.3.3 Déchets**

Les déchets de bois ou connexes, générés lors de la fabrication du panneau sont entièrement valorisés (matière ou énergie).

Le panneau en fin de vie peut également être valorisé soit comme matière première secondaire soit comme combustible.

## ***6 Annexe : Caractérisation des données pour le calcul de l'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)***

Cette annexe est issue du rapport d'accompagnement de la déclaration (cf. Introduction)

### **6.1 Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie)**

Description des flux pris en compte dans le cycle de vie du produit.

#### **6.1.1 Etapes et flux inclus**

##### **Production :**

- Sylviculture et exploitation forestière des rondins (feuillus et résineux) [1]
- Fabrication de la résine urée formaldéhyde dopée mélamine [2]
- Fabrication de la paraffine [3]
- Fabrication de l'urée et du nitrate d'ammonium [4]
- Fabrication du panneau MDF Standard utilisé en milieu humide [5]
- Production et transport de l'électricité française et des autres ressources énergétiques utilisées (fioul, gaz naturel...) [6]
- Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [7] des approvisionnements bois
- Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [7] des constituants du mélange collant
- Fabrication des emballages en carton [8], lien plastique du cerclage [9] et film plastique [10]
- Fabrication des pièces métalliques [11] et des produits de lubrification [12]

##### **Transport :**

- Production et transport de l'électricité française [6]
- Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [7] des panneaux MDF jusqu'au chantier

##### **Mise en œuvre :**

- Mise en œuvre du panneau [13]

##### **Vie en œuvre :**

- Emissions de formaldéhyde du panneau [14]

##### **Fin de vie :**

- Production et transport de l'électricité française [6]
- Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [7] du panneau jusqu'à la mise en décharge
- Mise en décharge de la partie bois [15]

## 6.1.2 Etapes et flux exclus

La norme NF P01-010 permet d'omettre des frontières du système les flux suivants :

- l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers,
- le département administratif,
- le transport des employés,
- la fabrication de l'outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.....).

Par ailleurs, en l'absence de données, certaines étapes du système étudiées n'ont pas pu être incluses :

- Production de certains consommables (produits de ponçage, produits d'entretien...)
- Déconstruction du panneau

## 6.1.3 Règle de délimitation des frontières

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, le pourcentage des flux remontés est de 99.81%.

## 6.2 Sources de données

### 6.2.1 Caractérisation des données principales

#### [1] Sylviculture et exploitation forestière

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m<sup>3</sup> de bois commercialisé (toute utilisation) du pin maritime :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m<sup>3</sup> de bois commercialisé (toute utilisation) des feuillus hors peuplier :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m<sup>3</sup> de bois commercialisé (toute utilisation) des autres résineux (dont pin sylvestre) :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m<sup>3</sup> de bois commercialisé (toute utilisation) du douglas :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m<sup>3</sup> de bois commercialisé (toute utilisation) du peuplier :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m<sup>3</sup> de bois commercialisé (toute utilisation) du sapin épicéa :

- Année : 2007
- Représentativité : France

### **[5] Fabrication du panneau MDF Standard**

Données utilisées pour la fabrication du panneau MDF collectées dans le cadre de cette étude sur les deux sites de production française et modélisées par FCBA :

- Année : 2005
- Représentativité : France

### **[13] Mise en œuvre du panneau**

- Données d'expert FCBA

### **[14] Vie en œuvre du panneau**

Données issues du rapport d'essai « Détermination du dégagement de formaldéhyde à partir de panneaux à base de bois » réalisé par le laboratoire de chimie ecotoxicologie de FCBA :

- Année : 2007
- Représentativité : France

### **[15] : Mise en décharge du panneau MDF**

Les impacts de la mise en décharge du panneau ont été calculés à partir du logiciel Wisard™ développé par Ecobilan PricewaterhouseCoopers pour Eco-Emballages en collaboration avec l'ADEME. Le biogaz émis par la dégradation du bois (0.15 kg de biogaz par kg de déchet) est considéré comme étant torché à 70% et fugitif à 30%. Le taux de dégradation du carbone biomasse contenu dans le bois est estimé à 15%.

[2], [3], [4], [8], [9], [10], [11], [12]: Données génériques européennes issues des bases de données Ecoinvent ou DEAM

[6], [7] : Données issues du fascicule de documentation AFNOR P01-015

## **6.2.2 Données énergétiques**

Les données énergétiques, qui ont été utilisées, sont celles du fascicule AFNOR FD P 01-015.

## **6.2.3 Données non-ICV**

Les données ont été collectées par FCBA.

## **6.3 Traçabilité**

La FDES a été réalisée selon la norme NF P01-010 par FCBA.

Contact : Claire Cornillier (claire.cornillier@fcba.fr)